DVS DIE VERBINDUNGS SPEZIALISTEN

Schweißtechnische Kursstätte Mainz-Wiesbaden GmbH
Robert-Koch-Strasse 13, 55129 Mainz
Tel.: 06131/9590012, Fax: 06131/9590010,
email: labor@sk-mainz.com

Bericht über Verfahrensprüfung nach DIN EN ISO 15614-1/AD HP 2/1

Verfahrensprüfung-Nr.:	VP2095		
Hersteller:		Balkos Indrustrieservice Germany GmbH Maktlerstraße 31c 84489 Burghausen	
Antrag vom:		05.10.2022	
Prüfgrundlage:		DIN EN 15614-1 / AD HP 2/1	
Prüfgegenstand:		Rohrabzweig	
Werkstoffe:		1.4571	
Abmessungen:		88,9x4,5 / 60,3x3,2	
Schweißverfahren:		141	
Nahtform:		BW	
Schweißzusätze:		W 19 12 3 Nb Si	
Schweißposition:		PB	
Schutzgas:		EN ISO 14175 I1 Argon 100%	
Wurtzelschutz:			
Zwischenlagentemperatur [°C]:		max 250C°	
Name des Schweißers:			
Weitere Angaben siehe:		WPS Materialzeugnis	
Bemerkung:			
Hiermit wird bestätigt, dass die Prüfungsschweißungen in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Vorbezeichneten Regel bzw. Prüfnorm zufriedenstellend vorbereitet, geschweißt und geprüft worden sind.			

Schweißtechnische Kursstätte Mainz-Wiesbaden GmbH
Robert-Koch-Strasse 13, 55129 Mainz
Tel.: 06131/9590012, Fax: 06131/9590010,
email: labor@sk-mainz.com

Prüfbericht **Prüfungsnummer: VP2095**

Sichtprüfung BW DIN EN ISO 17637

Art der Sichtprüfugn:	direkte Sichtprüfung		Beleuchtungsstärke (Lux) 600-800 Lux	
Betrachtungsabstand [mm]:	**600mm**	Betrachtungswinkel [°]:30°	Bewertungsgruppe B nach EN ISO 5817	
Prüf- / Hilfsmittel	Messchieber,Schweißnahtlehre		**Beurteilung:**	erfüllt

Wurzelüberhöhung [mm]				Decklageüberhöhung [mm]			
Wurzelbreite	Grenzwert [mm]	Ist-Wert [mm]	Ansätze Einbrandkerben Nahtübergänge	Decklagen breite	Grenzwert [mm]	Ist-Wert [mm]	Ansätze Einbrandkerben Nahtübergänge

Eindringprüfung DIN EN ISO 3452-1

Zulässigkeitsgrenze:	DIN EN ISO 23277		
Prüfmittelsystem:	**II A a**	Eindringmittel:	BDR-L
Zwischenreiniger:	**Destilierteswasser**	Eindringzeit [min]:	30
Entwickler:	BEA	Entwicklungszeit [min.]:	20
Prüftemperatur [°]:	21°	Bestrahlungsstärke (E) [Lux]	500-700 Lux

Prüfbefund				
Probe	Anzeigenlage	Anzeigengröße (L: Länge, d: Durchmesser) [mm]:	Ergebnis	Bemerkung
1	SN	/	erfüllt	o.B.
1	WEZ	/	erfüllt	o.B.

Durchstrahlungsprüfung nach DIN EN 17636-1

Probe Nr.	Bildgütezahl / Schwärzung	Fehler					Beurteilung
		2011	2016	5011	5013	517	
1	17/2,5	X					e
2							
3							

Bemerkung

Sichtprüfung Nach DIN EN ISO 17637 ohne Beanstandung


Schweißtechnische Kursstätte Mainz-Wiesbaden GmbH
Robert-Koch-Strasse 13, 55129 Mainz
Tel.: 06131/9590012, Fax: 06131/9590010
email: labor@sk-mainz.com

Prüfbericht Prüfungsnummer: VP2095

Makroschliffuntersuchung nach DIN EN 17639

Ätzung: Nach Adler	Beurteilung nach EN ISO 5817 Bewertungsgruppe B





Mikroschliffuntersuchung nach DIN EN ISO 17639

Ätzung: V2A Beize

Grundwerkstoff Übergang GW/SG Schweißgut

Härteprüfung nach DIN EN ISO 9015-1 und DIN EN 6507-1

Prüfverfahren:	HV10 (Härteprüfung nach Vickers; Prüfkraft: 98N)
Anforderung:	EN ISO 15614-1 max.380 HV10

Reihe	Grundwerkstoff			Wärmeeinflusszone			Schweißgut			Wärmeeinflusszone			Grundwerkstoff		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1															
2															

Bemerkung